



APEX 1000

VINIL-ACRÍLICA 100%

SATIN

AHULADA 20 AÑOS

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura emulsionada elaborada a base de copolímero vinil-acrílico soluble en agua, de fino acabado satinado o brillante acabado semigloss, de excelente lavabilidad y poder cubriente, que proporciona una gran durabilidad en interiores y exteriores.

Características

- Alta reflectancia a la luz en color blanco.
- Ecológica.
- Bajo olor.
- Bajo VOC.
- Fino acabado satinado.
- Interior-Exterior
- Alta resistencia al desgaste
- 100% lavable
- Forma una película ahulada de alta resistencia

Usos

Zaak Apex 1000 es una pintura para uso Arquitectónico, pudiéndose aplicar en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) en interiores-extteriores y superficies metálicas para lo cual deberá de utilizar previamente nuestros primarios anticorrosivos.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 20 % máximo

Color: 25 Colores de línea y 940 colores con el sistema Color Collection plus en acabado satín, semigloss solo blanco.

Secado: Tacto 30 min. a 25°C
Recubrir 60 min.
Duro 7 días

Sólidos en peso: 51% - 54% según color
Sólidos en volumen: 40% a 43%

Rendimiento teórico: 9-11 m²/L (el rendimiento varía según superficie, color y condiciones de aplicación)

Espesor recomendado (húmedo): 5 milésimas.

Espesor recomendado (seco): 2 a 3 milésimas.

VOC: 60 a 65 g/L

Lavabilidad: Mayor a 10,000 ciclos

Viscosidad: 6,000 a 7,000 CPS

Acabado: Satinado

Brillo a 85°: 32 u satín

Aplicación: Por aspersión (airless), rodillo y/o brocha

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 1.0 L., 4.0 L, 19.0 L y 200.0 L



APEX 1000
VINIL-ACRÍLICA 100%
SATIN
AHULADA 20 AÑOS

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK Desengrasante y desoxidante, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario SR1.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica. Debe aplicarse sobre superficie selladas con el primario **PA-02** ó **Block Cover**

En caso de existir alcalinidad deberá de neutralizar superficie con una solución de ácido muriático del 5% al 10% en agua, dejar secar y aplicar primario **PA-02** de ZAAK. . En caso de problemas de hongo limpiar con una mezcla de 3 x 1 de cloro doméstico y agua. Después limpiar con agua limpia, dejar secar de 1 a 2 días.

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. Con equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo, pudiendo utilizar una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, o siga las recomendaciones del fabricante del equipo.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material
No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL ÁREA TÉCNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELÉFONO 614-421-8544