



GALER-900
ESMALTE ALQUIDAL
MODIFICADO
ELECTROSTATICO
ANTICORROSIVO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Esmalte alquidal de excelente calidad, que protege y embellece lo que cubre. Recomendado para superficies metálicas tanto en interiores como exteriores. Es excelente por su amplia variedad de colores y secado rápido. Formulado especialmente para equipo de aplicación electrostático.

Características

Fácil aplicación.
Secado rápido.
Interior-Exterior.
Excelente adherencia.
Buena resistencia a la corrosión.
Buen cubrimiento.
Alta eficiencia al minimizar pérdidas en el proceso de aplicación.
Contribuye al cuidado del medio ambiente.

Usos

Zaak Galer-900 Electrostático es una pintura para uso Industrial, pudiéndose aplicar en superficies metálicas, donde cuenten con equipo adecuado para aplicar pintura electrostática líquida. Se pueden obtener mejores resultados si la superficie está previamente recubierta con nuestros primarios anticorrosivos Strukto.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Toluol o Thinner Z1

Proporción: 10 % máximo

Color: 10 Colores de línea, la durabilidad de los tonos amarillos, rojos y naranjas en exteriores es limitada.

Secado: tacto 5 a 8 min. a 25°C
duro 1 hora, final 24 horas.

Sólidos en peso: 49% - 51% según color

Rendimiento teórico: 6 a 7 m²/l a dos manos
(3 milésimas)
(el rendimiento varia según superficie)

Viscosidad: 800 a 1000cps a 25°C

Acabado: Brillante

Brillo a 60°: 80 - 85 u.

Aplicación: Por aspersión, tipo electrostático.

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



GALER-900 **ESMALTE ALQUIDAL** **MODIFICADO** **ELECTROSTATICO** **ANTICORROSIVO**

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se podrá aplicar una capa de primario Strukto No. 1 o Strukto No. 2 según los requerimientos de secado.

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. En caso de ser galvanizada, utilizar nuestro PROMOTOR DE ADHERENCIA.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia, haciendo pruebas de compatibilidad para evitar la remoción de la capa de pintura previa.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material.

No diluya más de lo recomendado.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Por aspersión emplear equipo electrostático siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544