



GALER 900

ESMALTE ACRILICO

INDUSTRIAL

ANTICORROSIVO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Esmalte acrílico modificado de excelente calidad, que protege y embellece lo que cubre. Recomendado para superficies metálicas tanto en interiores como exteriores. Es excelente por su amplia variedad de colores y secado rápido. Formulado especialmente para uso profesional en acabados industriales y arquitectónicos.

Características

Fácil aplicación
Acabado brillante
Secado rápido
Interior-Exterior
Excelente adherencia
Buena resistencia a la corrosión
Muy buen cubrimiento
Contribuye al cuidado del medio ambiente

Usos

Zaak **Galer 900 S/R** es una pintura para uso Industrial y arquitectónico, pudiéndose aplicar en superficies metálicas en partes y componentes para exponerse en interiores-exteriores, así como en superficies de madera y/o mampostería. Se pueden obtener mejores resultados si la superficie está previamente recubierta con nuestros primarios anticorrosivos.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Tolueno o Thinner Z1

Proporción: 15 % máximo

Color: 10 Colores de línea.

Secado: tacto 5 a 10 min. a 25°C HR 40%
recubrir 30 min.
duro 1 hora, final 24 horas.

Sólidos en peso: 49% - 51% según color

Sólidos en volumen: 46%-48% según color

Rendimiento teórico: 18 m²/l a 1 milésimas
(el rendimiento disminuye según superficie y forma de aplicación)

Espesor recomendado (húmedo por capa): 3 a 4 milésimas.

Espesor recomendado (seco por capa): 1.5 a 2 milésimas.

VOC: 420-470 g/L

Viscosidad: 800 a 1000cps a 25°C

Acabado: Brillante

Brillo a 60°: 80 - 85 u.

Aplicación: Por aspersión.

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 19.0 L y 200.0 L



GALER 900

ESMALTE ACRILICO

INDUSTRIAL

ANTICORROSIVO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se podrá aplicar una capa de primario SR1 ó 23-F5.

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia, haciendo pruebas de compatibilidad para evitar la remoción de la capa de pintura previa.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. acuda al medico

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Por aspersión ya sea pistola de aire convencional o equipo airless siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544