



STRUKTO INMERSION NOVA1 ALQUIDAL ANTICORROSIVO

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un primario formulado a base de resinas alquidalicas modificadas y pigmentos de alta resistencia a la corrosión, siendo un recubrimiento de secado rápido y alta adherencia con excelente acabado y muy buena nivelación.

Características

Secado rápido.
Abate tiempos y/o costos de producción al secar hasta en un 20% menos del tiempo que toma para secar un primario tradicional.
Alta reflectancia de la luz en color blanco.
Excelente resistencia a la corrosión.
Fino acabado semi mate.
Excelente desempeño en todo tipo de clima.
Excelente adherencia.
Para aplicarse en interior – exterior.
Cumple con normas ASTM y ONNCCE para estructuras metálicas

Usos

STRUKTO 23-F5 es para uso industrial, pudiendo aplicarse en superficies de metal, madera y muros en construcciones tales como:
Estructuras metálicas en naves industriales o comerciales, maquinaria y muebles donde se requiera una apariencia uniforme.
Por sus propiedades anticorrosivas se puede utilizar como un primario mano taller de alta eficiencia.
Aplicando color blanco en estructuras contribuye a reducir el costo de energía eléctrica gastada en iluminación.

Especificaciones

Diluyente: Xilol, Thinner Z2.

Proporción: Listo para su uso. No se debe diluir salvo casos excepcionales.

Color: Blanco Puro
Blanco (ostiön)
Gris

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%

tacto 5 - 10 minutos.
duro 18 - 24 hrs.

Película seca recomendada: 1.5 – 2 mils.

Densidad: 1.19 Kg/l.

Sólidos en peso: 55% + / - 1.00%

Sólidos en volumen: 43% + / - 1.00%

Rendimiento teórico: 7 – 8 m²/Lt a 2 milésimas (el rendimiento varia según superficie).

V. O. C.: 410 – 450 gr/lit.

Acabado: Semi mate

Aplicación: Por aspersión

Numero de capas: 2 a una mano

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: cubeta 19.0 L
tambor 200.0 L



STRUKTO INMERSION NOVA1 ALQUIDAL ANTICORROSIVO

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica.

LAMINA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc., pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Si es galvanizada, debe aplicarse ZAAK PROMOTOR DE ADHERENCIA.

SUPERFICIES REPINTADAS: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, pintura suelta, óxido, polvo, etc. Podrá aplicarse sobre pintura que se encuentre en buenas condiciones de adherencia y apariencia.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que la pintura esté libre de asentamientos y logre una mezcla homogénea.

Equipo de aplicación: Por inmersión se recomienda el uso de un tanque provisto de agitación continua.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544