



PROMOTOR DE ADHERENCIA BARNIZ PARA ACERO GALVANIZADO Y SUPERFICIES LISAS

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es un barniz, base solvente, formulado para preparar la superficie de acero galvanizado e incrementar la adherencia de los recubrimientos sobre este y cualquier otro tipo de superficies tersas o lisas.

Características

Secado rápido.
Excelente resistencia a la corrosión.
Fino acabado semi mate.
Muy buen anclaje.
Para aplicarse en interior – exterior.
Excelente desempeño en todo tipo de clima.
Ideal sobre lámina galvanizada y otro tipo de superficies lisas.

Usos

El **BARNIZ PROMOTOR DE ADHERENCIA** es para uso industrial y arquitectónico, pudiendo aplicarse en superficies de acero galvanizado, aluminio, latón y bronce así como cualquier otro tipo de superficies lisas en general, previa limpieza con solventes para eliminar todo residuo de aceite, grasa, polvo y otros contaminantes.

Excelente como fondo en lámina galvanizada porque permite la adherencia de sistema de acabado dry fall o esmaltes alquidáticos.

Especificaciones

Color: Transparente amarillo.

Dilución: No se diluye, listo para su uso

Secado: A temperatura ambiente (25°C) y humedad relativa 50%:

Al tacto 5 - 10 minutos.
Para recubrir: 30 - 60 min.
Servicio: 24 hrs

Película seca recomendada: 0.5 - 1 mils.

Sólidos en peso: 47.0% + / - 1.00%

Sólidos en volumen: 28.0% + / - 1.00%

Rendimiento teórico: 10 m²/Lt a 1 milésima (el rendimiento varía según superficie).

Acabado: Semi mate

Aplicación: Por aspersión

Numero de capas: 2 a una mano

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 38°C

Presentación: bote 4.0 L
cubeta 19.0 L
tambor 200.0 L



PROMOTOR DE ADHERENCIA BARNIZ PARA ACERO GALVANIZADO Y SUPERFICIES LISAS

Preparación de la superficie

ACERO GALVANIZADO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK solvente, el cual puede complementarse incluso con limpieza manual o mecánica o algún otro disolvente, eliminando completamente grasas o aceites así como óxido y otros contaminantes. Para poner en servicio dejar secar 24 hrs.

En superficies usadas, deberá eliminarse cualquier residuo de óxido utilizando una lija o esmeril y luego limpiar la superficie con el limpiador ZAAK S-01 o algún otro disolvente para eliminar totalmente todo residuo de óxido, polvo, grasas o aceites u otros contaminantes.

Advertencias

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que el primario esté libre de asentamientos y se logre una mezcla homogénea. Aplíquese con pistola de aire, con brocha de cerda y rodillo o equipo airless.

Equipo de aplicación: Producto listo para usarse, no requiere dilución. Utilizar boquilla 313 de equipo Graco, filtrar el producto antes de aplicar a una presión de 2000 psi, o siga las recomendaciones del fabricante de equipo.

No se mezcle con ningún otro material.

No se diluya.

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL ÁREA TÉCNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELÉFONO 614-421-8544