



TEKNICA 300 VINIL-ACRÍLICA SEMI MATE

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

Es una pintura emulsionada elaborada a base de copolímero vinil-acrílico soluble en agua, de fino acabado semi-mate, de buen poder cubriente y adherencia, buen recubrimiento para interiores y con una durabilidad limitada en exteriores.

Características

Mediana reflectancia a la luz en color blanco
Ecológica
Bajo olor y VOC.
Fino acabado semi mate
La mejor opción en acabados económicos

Usos

Zaak Técnica 300 es una pintura para uso Arquitectónico, pudiendo aplicar en superficies de madera, mampostería (yeso, ladrillo, block, concreto etc.) en interiores y en exteriores (bajo condiciones ambientales no agresivas), siendo una pintura de uso comercial y habitacional en acabados económicos.

Especificaciones

Diluyente: agua

Proporción: 15 % máximo

Color:
22 colores de línea, la durabilidad de algunos colores en exteriores es limitada.

Secado: tacto 30 min. a 25°C
duro 96 hrs.
total 7 días

Sólidos en peso: 45 a 47% según color

Rendimiento teórico: 5 a 6 m²/l a dos manos (3 milésimas)
(el rendimiento varía según superficie)

pH: 8.5 – 9.5

Lavabilidad: mayor a 400 ciclos

Acabado: semi mate

Brillo a 85°: 6 u. mínimo

Aplicación: por aspersión, rodillo y/o brocha

Tiempo de almacenamiento:
1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 4.0 L, 19.0 L, 200.0 L



TEKNICA 300 VINIL-ACRÍLICA SEMI MATE

Preparación de la superficie

ACERO: En superficies nuevas deberá eliminarse cualquier contaminante pudiendo utilizar el limpiador para superficies metálicas ZAAK S-01, el cual puede aplicarse incluso con limpieza manual mecánica. Posteriormente se deberá aplicar una capa de primario Strukto No. 1 o Strukto No. 2 según los requerimientos de secado.

MAMPOSTERÍA: La superficie a pintar deberá estar limpia y seca, libre de grasa, humedad, pintura suelta, óxido, polvo, etc. En superficies nuevas de concreto es necesario dejarlas fraguar por lo menos 6 semanas, preparándolas con abrasivos o limpieza mecánica.

Debe aplicarse sobre superficie selladas con el primario **PA-01**, **PA-02** ó **Block Cover**. En caso de existir alcalinidad deberá de neutralizar superficie con una solución de ácido muriático del 5% al 10% en agua, dejar secar. También puede aplicarse sobre sellador vinílico 7x1 de ZAAK

MADERA: Deberá estar libre de polvo, grasa, humedad o pintura suelta, asegurándose de una limpieza mecánica completa después de haber lijado la superficie. Se deberá aplicar un primario apropiado según el uso, pudiendo utilizar Fondo de Poliuretano FP1 o a base de nitrocelulosa FN1.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%.

Agitación: Agite perfectamente antes y durante la aplicación hasta que esté libre de asentamientos y homogénea la pintura.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha o rodillo. y/o equipo Airless diluya hasta un 15% como máximo. Utilice una boquilla de 0.017" filtrando el producto antes de aplicarlo a una presión de 2800 psi, deje secar 1 hora entre mano y mano.

Advertencias

No se mezcle con ningún otro material

No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C

No se aplique en días lluviosos o con amenaza de lluvia.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto esta formulado y fabricado en apego a las normas mas estrictas de calidad, utilizando materias primas de la mas alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL AREA TECNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELEFONO 614-421-8544