



ZAAK COMPETITION MUROS BASE AGUA. ACRÍLICO 100%

CARTA TECNICA

Descripción del Producto

La pintura para **ZAAK COMPETITION**, es un recubrimiento emulsionada elaborada a base de una emulsión acrílica, soluble en agua, tiene excelentes características como gran adherencia y resistencia a la abrasión e impacto.

Características

Tiene alta flexibilidad y resistencia a los impactos, excelente adherencia en pisos y muros de concreto
Ecológica.
No contiene plomo.
Bajo olor.
Bajo VOC.
Fino acabado satín

Usos

Es utilizada para muros de canchas de frontón, squash, raquetbol etc.
Además se puede utilizar en piso con transito ligero, como pasillos y en muros como pintura decorativa.

Especificaciones

Diluyente: Agua

Proporción: 10 % máximo

Color: Blanco, Terracota, Azul y Verde.

Secado: Tacto 1 a 2 horas a 25°C y 50% de humedad relativa. Los tiempos de secado pueden variar dependiendo de las condiciones en que se aplique.

Total 24 horas (para poder aplicar la segunda mano o tercera capa).

Transito 6 o 8 días antes de su uso

Sólidos en peso: 63 – 70 %

Sólidos e volumen: 42 – 47 %

Rendimiento teórico: 4-5 m² por litro y por capa. (el rendimiento varía según superficie, color y condiciones de aplicación)

Numero de capas recomendadas: 2 o 3

VOC: 30 – 40

Viscosidad (25°C): 110 - 130 UK

Acabado: Satín.

Densidad: 1.3 – 1.5 g/ml.

Aplicación: Rodillo y/o brocha.

Tiempo de almacenamiento:

1 año bajo techo a temperatura de 10 a 40°C

Presentación: 4.0 L, 19.0 L y 200.0 L



ZAAK COMPETITION MUROS BASE AGUA. ACRÍLICO 100%

Preparación de la superficie

La superficie a recubrir deberá estar libre de contaminantes (polvo, grasa, humedad, pintura suelta o en mal estado) o cualquier otra cosa que impida la adherencia de la pintura, además con las pendientes adecuadas.

En superficies nuevas, de concreto, será necesario que se le dé el tiempo de fraguado de 30 días antes de proceder a pintar. Además se debe lavar con una solución de 5% al 10% de ácido muriático en agua para neutralizar la alcalinidad de la superficie y posteriormente enjuagar perfectamente y dejar secar un mínimo de 12 horas antes de proceder a pintar.

Teniendo ya la superficie en las condiciones adecuadas se recomienda aplicar un sello dependiendo de la porosidad, se recomienda utilizar sellador IMPER SELLO diluido, 1 parte de IMPER SELLO por 4 de agua y dejar secar de 30 minutos a 1 hora.

Aplicación

Condiciones: Temperatura mayor a 10° C a una humedad relativa máxima del 85%

Mezclado: Mezcle bien antes y constantemente durante la aplicación para mantener en suspensión todo el material.

Equipo de aplicación: Se recomienda con brocha, rodillo de felpa o cepillo de cerda fina.

Se recomiendan 2 o 3 manos, dependiendo del esfuerzo al cual se expondrá la superficie.

Evite aplicar en las últimas horas del día cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Advertencias

No es recomendable su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de humedad y temperatura.

No se mezcle con ningún otro material
No diluya más de lo recomendado

No se aplique si la temperatura es menor a 10°C o la humedad relativa es mayor a 85%.

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no provoque el vómito. Acuda al médico.

Garantía de Calidad

Zaak pinturas manifiesta que este producto está formulado y fabricado en apego a las normas más estrictas de calidad, utilizando materias primas de la más alta calidad buscando en todo momento la satisfacción total del usuario de este producto, cumpliendo a nuestro mejor saber que los datos técnicos aquí expresados son ciertos y precisos a nuestro entender a la fecha de la emisión. CUALQUIER DUDA FAVOR DE DIRIGIRSE CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO O AL ÁREA TÉCNICA DE ZAAK PINTURAS AL TELÉFONO 614-421-8544